

### Презентация продукта

Это двухкомпонентное, не содержащее растворителей, высокопрочное покрытие на основе эпоксидной смолы. Наносится на пол в декоративных и долговечных целях. При нанесении создает на поверхности эффект апельсиновой корки.

### Используемые поверхности

Наносится в качестве финишного декоративного слоя на пол производственных помещений, складов, гаражей и подобных помещений.

### Толщина пленки и теоретическая площадь диффузии

	Минимум	Максимум	Рекомендуется
Толщина пленки, сухая ( $\mu\text{m}$ )	200	700	400
Толщина пленки, мокр. ( $\mu\text{m}$ )	220	770	440
Теоретическая площадь диффузии ( $\text{m}^2/\text{l}$ )	4.6	1.3	2.3

### Физические свойства

Цвет		Можно красить смоляными красками
Твердое содержание	ASTM D2697-03	94%±2 (by volume)
Плотность ( $\text{gr}/\text{sm}^3$ )	ASTM D1475-13	1,98±0,02
Вязкость (25°C) KU	ASTM D562-10	100±5
Степень возгорания	ISO 3679	36°C±2
Яркость (GU 60°C)	ASTM D523-14	Ярко (70-100)
Время смешивания (23°C)		1 час
Соотношение смешивания (по массе)		9 штуки А Комп., 1 штука В Комп.
Разбавитель		Необходимо разбавлять 5-10% растворителем для эпоксидной смолы.
Термостойкость		До 120°C (1 час при максимуме 140°C)

Все результаты являются смешанными (А+В) и могут иметь небольшие различия в цвете.

### Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и чистыми. Неровности поверхности следует удалять специальными машинами. Выступы необходимо удалить и заполнить специальными материалами. Перед применением необходимо нанести грунтовку.

### Способы использования

Мастерок	Целесообразно. Следует обратить внимание на применение в указанной толщине.
Рулон	Целесообразно. Следует обратить внимание на применение в указанной толщине.
Щетка	Рекомендуется для черенкования и применения на небольших площадях. Следует обратить внимание на применение в указанной толщине.

### “СМТ Group” ММС

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан  
Тел.: (+994 12) 502 45 50  
Факс: (+994 12) 502 45 51  
E-mail: [office@cmt.com.az](mailto:office@cmt.com.az)  
Сайт: [www.cmt.com.az](http://www.cmt.com.az)

### Время высыхания

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендуемой толщины.
- Толщина должна наноситься с учетом количества наносимых слоев.

Температура воздуха	10°C	23°C	40°C
Сушка поверхности	2 часа	1 час	30 минут
Жесткая сушка	10 часов	5 часов	3 часа
Полное (жесткое) высыхание	10 дней	5 дней	3 дня
Нанесение второго слоя не менее	10 часов	5 часов	3 часа

Представленная выше информация была получена в соответствии с правилами. Время высыхания может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности, операций покраски, механической стабильности и количества добавленного разбавителя.

### Совместимость продуктов

Краску можно использовать с различными грунтовками и финишами. Некоторые из них показаны ниже. Для получения более точных систем рекомендуется обращаться в нашу компанию:

Следующий слой: эпоксид

### Типичная система окраски

Knarr Knafloor PR 1 x 300  $\mu$ m

Knarr Knafloor SL 1 x 400  $\mu$ m

Другие системы могут определяться областью применения.

### Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых, закрытых складских помещениях с высокой температурой и отсутствием искрообразования с учетом местных условий. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Срок годности (при 23°C) - 24 месяца.

### Изображение упаковки

Он производится как компонент А весом 18 кг и компонент В весом 2 кг.

---

#### “СМТ Group” ММС

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан

Тел.: (+994 12) 502 45 50

Факс: (+994 12) 502 45 51

E-mail: [office@cmt.com.az](mailto:office@cmt.com.az)

Сайт: [www.cmt.com.az](http://www.cmt.com.az)



### Оператор реализации

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должны быть опытными и хорошо осведомленными о продукте. Указанное лицо должно смешать и нанести краску в соответствии со спецификацией. Работники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены защитными средствами.

### Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и полевых испытаний. В случаях применения, не контролируемых компанией, ответственность за качество краски несет только компания. Он не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и приложений.

### Правила техники безопасности и охраны здоровья

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искрения. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта с кожей во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

---

**Примечание:** ООО “СМТ Group” оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

---

### “СМТ Group” ММС

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан  
Тел.: (+994 12) 502 45 50  
Факс: (+994 12) 502 45 51  
E-mail: [office@cmt.com.az](mailto:office@cmt.com.az)  
Сайт: [www.cmt.com.az](http://www.cmt.com.az)

