

Zinkomastik HB MC

Страница технической информации



Презентация продукта

Двухкомпонентная эпоксидная краска с аминовым покрытием, обладающая антикоррозионными свойствами. Он содержит фосфат цинка и обладает свойством быстрого высыхания. Может использоваться в качестве промежуточного слоя на металлических поверхностях.

Используемые поверхности

Может использоваться на стальных конструкциях и металлических поверхностях, где требуется коррозионная стойкость в соответствии со стандартом C4 (ISO 12944-2). Особенно рекомендуется для окраски металлоконструкций производственных помещений, складов, мостов и зданий.

Толщина пленки и теоретическая площадь диффузии

	Минимум	Максимум	Рекомендуется
Толщина пленки, сухая (μm)	44	86	75
Толщина пленки, мокр. (μm)	75	150	127
Теоретическая площадь диффузии (m^2/l)	13.4	6.9	7.9

Физические свойства

Цвет		Бежевый (можно красить смоляными красками)
Твердое содержание	ASTM D2697-03	59%±2 (by volume)
Плотность (gr/sm^3)	ASTM D1475-13	1.45±0.02
Вязкость (25°C) KU	ASTM D562-10	115±5
Степень возгорания	ISO 3679	35°C±2
Яркость (GU 60°C)	ASTM D523-14	Полуматовый (10-70)
Время смешивания (23°C)		3-4 часа
Соотношение смешивания (по массе)		4 штуки A Комп., 1 штука B Комп.
Разбавитель		Необходимо разбавлять 5-10% растворителем для эпоксидной смолы.
Термостойкость		До 120°C (1 час при макс. 140°C)
Все результаты являются смешанными (A+B) и могут иметь небольшие различия в цвете.		

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от грязи. Поверхность должна быть оценена в соответствии со стандартом ISO 8501 и должны быть соответствующим образом подготовлены.

- **Загрунтованная сталь** - Поверхность должна быть сухой и чистой. Перед нанесением краски следует нанести грунтовку в соответствии со стандартом ISO 12944.
- **Окрашенная поверхность** - Поверхность должна быть сухой и чистой. Старая краска должна соответствовать стандарту ISO 12944.

“СМТ Group” ММС

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан
Тел.: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
E-mail: office@cmt.com.az
Сайт: www.cmt.com.az



Zinkomastik HB MC

Страница технической информации



Способы использования

Распыление	Можно использовать безвоздушный или обычный пистолет.
Щетка	Рекомендуется для черенкования и применения на небольших площадях. Следует обратить внимание на применение толщины нанесенной пленки.

Информация о применении с гидравлическим пистолетом

Перо	0,43-0,58 мм (0,017-0,023 дюйма)
Давление	15 МПа/2100 фунтов на кв. дюйм

Время высыхания

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендуемой толщины.
- Толщина должна наноситься с учетом количества наносимых слоев.

Температура воздуха	10°C	23°C	40°C
Сушка поверхности	8 часов	4 часа	2 часа
Жесткая сушка	24 часа	10 часов	4 часа
Полное (жесткое) высыхание	14 дней	7 дней	3 дня
Нанесение второго слоя не менее	24 часа	10 часов	4 часа

Представленная выше информация была получена в соответствии с правилами. Время высыхания может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности, операций покраски, механической стабильности и количества добавленного разбавителя.

Совместимость продуктов

Краску можно использовать с различными грунтовками и финишами. Некоторые из них показаны ниже. Для получения более точных систем рекомендуется обращаться в нашу компанию:

Грунтовка: неорганическая цинксиликатная шоппраймер, эпоксидная смола, эпоксидная шпатлевка, эпоксид цинка, силикат цинка, органическая шоппраймер

Следующий слой: акрил, эпоксид, полиуретан, полисилоксан.

Типичная система окраски

Knarr Zinkomastik Primer	1 x 75 µm
Knarr Zinkomastik HB Araqat	1 x 75 µm
Knarr ZinkoPur HG TC	1 x 50 µm

Другие системы могут определяться областью применения.

“СМТ Group” ММС

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан
Тел.: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
E-mail: office@cmt.com.az
Сайт: www.cmt.com.az



Zinkomastik HB MC

Страница технической информации



Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых, закрытых складских помещениях с высокой температурой и отсутствием искрообразования с учетом местных условий. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Срок годности (при 23°C) - 24 месяца.

Изображение упаковки

Он выпускается как компонент А весом 16 кг и компонент В весом 4 кг.

Оператор реализации

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должны быть опытными и хорошо осведомленными о продукте. Указанное лицо должно смешать и нанести краску в соответствии со спецификацией. Работники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены защитными средствами.

Цвет продукта

От партии к партии возможны небольшие различия в цвете продукта. Эти типы продуктов могут иметь обесцвечивание и меление в зависимости от атмосферных условий и солнечного света.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и полевых испытаний. В случаях применения, не контролируемых компанией, ответственность за качество краски несет только компания. Он не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и приложений.

Правила техники безопасности и охраны здоровья

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искрения. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта с кожей во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

Примечание: ООО "СМТ Group" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

"СМТ Group" MMC

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан

Тел.: (+994 12) 502 45 50

Факс: (+994 12) 502 45 51

E-mail: office@cmt.com.az

Сайт: www.cmt.com.az

