

Презентация продукта

Двухкомпонентная эпоксидная краска с аминовым покрытием, обладающая антикоррозионными свойствами. Он содержит битум и обладает свойством быстрого высыхания. Его можно использовать в качестве грунтовки или изоляционного материала на металлических поверхностях.

Используемые поверхности

Его можно использовать на стальных конструкциях и металлических поверхностях, где требуется коррозионная стойкость в соответствии со стандартом C4, C51 и C5M (ISO 12944-2). Особенно рекомендуется окрашивать металлоконструкции резервуаров, производственных помещений, складов, мостов и зданий.

Толщина пленки и теоретическая площадь диффузии

	Минимум	Максимум	Рекомендуется
Толщина пленки, сухая (μm)	150	300	150
Толщина пленки, мокр. (μm)	217	435	217
Теоретическая площадь диффузии (m^2/l)	4.6	2.3	4.6

Физические свойства

Цвет		Черный
Твердое содержание	ASTM D2697-03	69% $\pm$ 2 (by volume)
Плотность (gr/cm^3)	ASTM D1475-13	1.39 $\pm$ 0.02
Вязкость (25°C) KU	ASTM D562-10	115 $\pm$ 5
Степень возгорания	ISO 3679	35°C $\pm$ 2
Яркость (GU 60°C)	ASTM D523-14	Полуматовый (10-70)
Время смешивания (23°C)		5-6 часов
Соотношение смешивания (по массе)		4 штуки комп. А, 1 штука комп. В.
Разбавитель		Необходимо разбавлять 5-10% растворителем для эпоксидной смолы.

Все результаты являются смешанными (A+B) и могут иметь небольшие различия в цвете.

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от грязи. Поверхность должна быть оценена в соответствии со стандартом ISO 8501 и должны быть соответствующим образом подготовлены.

- **Стальная поверхность** - наиболее подходящей очисткой является пескоструйная очистка Sa 2½ (ISO 8501-1). Однако в зависимости от условий окружающей среды допускается и механическая очистка поверхности на уровне не ниже St 2.
- **Загрунтованная сталь** - Поверхность должна быть сухой и чистой. При необходимости поверхность следует очистить до уровня Sa 2.
- **Окрашенная поверхность** - Поверхность должна быть сухой и чистой. Старая краска должна соответствовать стандарту ISO 12944.

"CMT Group" MMC

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан
Тел.: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
E-mail: office@cmt.com.az
Сайт: www.cmt.com.az

Способы использования

Распыление	Можно использовать безвоздушный или обычный пистолет.
Щетка	Рекомендуется для черенкования и применения на небольших площадях. Следует обратить внимание на применение толщины нанесенной пленки.

Информация о применении с гидравлическим пистолетом

Перо	0,46-0,69 мм (0,018-0,027 дюйма)
Давление	15 МПа/2100 фунтов на кв. дюйм

Время высыхания

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендуемой толщины.
- Толщина должна наноситься с учетом количества наносимых слоев.

Температура воздуха	10°C	23°C	40°C
Сушка поверхности	2 часа	1 час	30 мин
Жесткая сушка	6 часов	3 часа	2 часа
Полное (жесткое) высыхание	8 дней	4 дня	3 дня
Нанесение второго слоя не менее	4 часа	15 часа	1 час

Представленная выше информация была получена в соответствии с правилами. Время высыхания может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности, операций покраски, механической стабильности и количества добавленного разбавителя.

Совместимость продуктов

Краску можно использовать с различными грунтовками и финишами. Некоторые из них показаны ниже. Для получения более точных систем рекомендуется обращаться в нашу компанию:

Грунтовка: неорганическая цинксиликатная шоппраймер, эпоксидная смола, эпоксидная шпатлевка, эпоксид цинка, силикат цинка, органическая шоппраймер
Следующий слой: акрил, эпоксид, полиуретан, полисилоксан.

Типичная система окраски

Knarr Coaltar Black	1 x 150 µm
Knarr Knapphen A440	1 x 50 µm

Другие системы могут определяться областью применения.

“CMT Group” MMC

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан
Тел.: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
E-mail: office@cmt.com.az
Сайт: www.cmt.com.az

Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых, закрытых складских помещениях с высокой температурой и отсутствием искрообразования с учетом местных условий. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Срок годности (при 23°C) - 24 месяца.

Изображение упаковки

Он выпускается как компонент А весом 16 кг и компонент В весом 4 кг.

Оператор реализации

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должны быть опытными и хорошо осведомленными о продукте. Указанное лицо должно смешать и нанести краску в соответствии со спецификацией. Работники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены защитными средствами.

Цвет продукта

От партии к партии возможны небольшие различия в цвете продукта. Эти типы продуктов могут иметь обесцвечивание и меление в зависимости от атмосферных условий и солнечного света.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и полевых испытаний. В случаях применения, не контролируемых компанией, ответственность за качество краски несет только компания. Он не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и приложений.

Правила техники безопасности и охраны здоровья

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искрения. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта с кожей во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

Примечание: ООО "CMT Group" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

"CMT Group" MMC

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан
Тел.: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
E-mail: office@cmt.com.az
Сайт: www.cmt.com.az