

Knarr Knaroad F1

СТРАНИЦА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Презентация продукции

Это долговечная 1-компонентная акриловая краска для нанесения разметки на дорогах на основе акриловой смолы с холодным нанесением, высокой адгезией (прилипанием), которая не меняет цвет с течением времени, хорошо прилипает к поверхностям, на которые она наносится, устойчива к истиранию. Обладает высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения.

Поверхности для использования

Knarr Knaroad F1 подходит для всех типов внутригородских автомобильных дорог, пешеходных переходов, аэропортов и других участков, обеспечивает высокую устойчивость на асфальтных и бетонных поверхностях, особенно на пешеходных переходах, при пешеходном движении, где важна безопасность очень частого движения и дорожного движения. Быстрое высыхание после нанесения создает условия для движения пешеходов и транспортных средств.

Физические свойства

Цвет	Белый, желтый, красный	
Количество густого вещества	ASTM D2697-03	80%±2 (по объему)
Плотность (гр/см ³)	ASTM D1475-13	1.30±0.02
Вязкость (25°C) KU	ASTM D562-10	105±5
Точка свечения	ISO 3679	21°C±2
Блеск (GU 60°C)	ASTM D523-14	Mat. (0-20)
Разбавитель		Разбавляют 5-10% растворителем для Рапида

Подготовка поверхности

Следует провести необходимые работы по коррекции поверхности, очистив используемую поверхность от всякой грязи, жира, пыли и пустых слоев. Самые лучшие результаты на асфальтовых поверхностях, применение на вакуумно-бетонных поверхностях не рекомендуется, так как адгезия (прилипание) будет низкой.

Способы использования

Рулон Подходит. Следует обратить внимание на нанесение на определенную толщину.

Кисть рекомендуется для нанесения краски на короткие и маленькие участки.

Следует обратить внимание на нанесение на определенную толщину.

Спрей следует применять, разбавляя с **5-8% растворителем для Рапида**

Время высыхания

Время высыхания краски в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В нижеследующей таблице указано приблизительное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендованной толщины.
- Толщина должна наноситься с учетом количества наносимых слоев.

ООО «СМТ Group»

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан

Телефон: (+994 12) 502 45 50

Факс: (+994 12) 502 45 51

Эл. почта: office@cmt.com.az

Веб- страница: www.cmt.com.az

Knarr Knaroad F1

СТРАНИЦА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Прикосновение высыхание 10 минут

Высыхание от пыли 15 минут

Ожидание между слоями 15 минут

Полное высыхание 15-20 минут

Представленная выше информация установлена при соблюдении правил. Время высыхания может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности, операции, перенесенной краской, механической стойкости и количества добавленного разбавителя.

Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых, закрытых депо при отсутствии высокой температуры и искрообразования с учетом территориальных условий. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Тары должны быть плотно закрыты. Срок годности (при 23 °) 24 месяца.

Форма упаковки

Выпускается в 20-ти килограммовых металлических тарах.

Оператор реализации

Эта продукция предназначена для профессионального использования. Лицо, или оператор, использующие данную продукцию должны быть опытными и хорошо осведомленными о продукции. Указанное лицо должно смешать и использовать краску в соответствии со спецификацией. Работники, участвующие в использовании, должны быть обеспечены безопасными средствами.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и использования в помещениях. В случаях применения, неконтролируемых компанией приложений, компания несет ответственность только за качество краски. Она не несет ответственность за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и приложений.

Здоровье и правила безопасности:

Следуйте инструкциям на таре. Хранить в депо, где нет возможности воздействия высоких температур и искрообразования. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта с кожей во время использования следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

Примечание: ООО «СМТ Group» оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.



ООО «СМТ Group»

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан

Телефон: (+994 12) 502 45 50

Факс: (+994 12) 502 45 51

Эл. почта: office@cmt.com.az

Веб- страница: www.cmt.com.az

