

Knarr PG200.20 PU Шелковая матовая отделка

Страница технической информации



Презентация продукта

Это двухкомпонентное, реакционно-сохнущее верхнее покрытие на основе полиуретана. Создает гладкий внешний вид и твердый слой. Он устойчив к царапинам, ударам, пожелтению и воздействию бытовой химии.

Используемые поверхности

Используется в качестве финишной краски на МДФ и деревянных поверхностях.

Физические свойства

Цвет

Количество твердых веществ (объем)

АСТМ Д2697-03

Цвета смолы

64%±2

Плотность (г/см³) Вязкость (25°C) КУ

АСТМ Д1475-13

1,15±0,02

АСТМ Д562-10

90±5

Точка возгорания

ИСО 3679

35°C±2

Яркость (GU 60°C)

АСТМ Д523-14

Шелковый коверик

Срок смешивания (23°C)

3-4 часа

Пропорция смешивания (по массе)

2 шт. А Комп., 1 шт. РН700.00 В Комп. Его следует

Разбавитель

разбавить 15-20% целлюлозным или полиуретановым растворителем.

Все результаты являются смешанными (А+В) и могут иметь небольшие различия в цвете.

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от грязи. Перед нанесением поверхность следует поцарапать бумагой сумбата.

Способы использования

Не распыляйте

Можно использовать безвоздушный пистолет или обычный пистолет.

Во время сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендуемой толщиной.
- Толщину следует наносить с учетом количества наносимых слоев.

Температура воздуха	10°C	23°C	40°C
Верхняя сушка	1,5 часа	30-40 мин.	15-20 мин.
Жесткая сушка	3-4 часа	1,5-2 часа	1 час
Полное (жесткое) высыхание	36 часов	24 часа	16 часов

Информация, показанная выше, была определена в соответствии с правилами. Время высыхания может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности, режима работы краски, механической устойчивости и количества добавленного разбавителя.

ООО «СМТ Групп»

Адрес: Бадамдарское шоссе. 27, Баку,
Телефон: Азербайджан (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
Электронная почта: office@cmt.com.az
Сайт: www.knarrpaints.com



Knarr PG200.20 PU Шелковая матовая отделка

Страница технической информации



Совместимость продукта

Краску можно использовать с различными грунтовками и финишными покрытиями. Некоторые показаны ниже. Для более точных систем рекомендуется обращаться в нашу компанию:

Лицевой слой: полиуретан, полиэстер, акрил.

Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо вентилируемых, закрытых складах с высокой температурой и отсутствием возможности образования искр с учетом местных условий. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Срок годности (при 23°C) – 24 месяца.

Изображение упаковки

Выпускается в виде Компонента А по 12 кг и 3 кг и Компонента Б по 6 кг и 1,5 кг.

Оператор реализации

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Специалист по нанесению или оператор должен иметь опыт и знания продукта. Соответствующее лицо должно смешать и нанести краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Цвет продукта от партии к партии может незначительно отличаться. Эти типы продуктов могут обесцвечиваться и мелеть в зависимости от атмосферных условий и солнечного света.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в результате лабораторных испытаний и полевых испытаний. В случаях применения, находящихся вне контроля компании, компания несет полную ответственность за качество краски. Он не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и применения.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности возникновения высоких температур и искр. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

Примечание: "ООО «СМТ Групп» оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО «СМТ Групп»

Адрес: Бадамдарское шоссе. 27, Баку,
Телефон: Азербайджан (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
Электронная почта: office@cmt.com.az
Сайт: www.knarrpaints.com

