

Knarr Knaroad F1

Страница технической информации



Презентация продукта

На основе акриловой смолы, холодного нанесения, с высокой укрывистостью, не меняет цвет со временем. долговечная, 1-компонентная акриловая дорожка, которая хорошо сцепляется с поверхностями, на которые наносится, устойчива к истиранию и истиранию разметочная краска. Имеет высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Используемые поверхности

Knarr Knaroad F1 Все типы городских дорог, пешеходных переходов, аэропортов и т. д. поля, асфальт и там, где бетонные поверхности, особенно пешеходные переходы, очень загружены и где важна безопасность движения обеспечивает высокую долговечность в пешеходном движении. После нанесения, с быстрой сушкой на ногах и создает условия для движения транспортных средств.

Физические свойства

Цвет		Белый, желтый, красный
Солидный контент	ASTM D2697-03	80%±2 (by volume)
Плотность (г/см3)	ASTM D1475-13	1.30±0.02
Вязкость (25°C) КУ	ASTM D562-10	105±5
точка возгорания	ISO 3679	21°C±2
Яркость (GU 60°C)	ASTM D523-14	Мате (0-20)
Тоньше		Его следует разбавить раствором Rapid Thinner на 5-10%.

Подготовка поверхности

Необходимые ремонтные работы по очистке всех видов нанесенной грязи, масла, пыли и пустот должно быть сделано. Лучше всего это достигается в виде асфальта, механизмы из вакуумного бетона будут иметь меньшую адгезию не основано на заявлении о

Способы использования

Рулон	Целесообразно. Необходимо соблюдать осторожность при нанесении указанной толщины.
Щетка	Рекомендуется для черенкования и применения на небольших площадях. Опубликовано Необходимо соблюдать осторожность и наносить густо.
Спрей	Его следует наносить путем разбавления быстрым разбавителем на 5-8%.

ООО "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.knarrpaints.com



Knarr Knaroad F1

Страница технической информации



Приложение

Не смешивай

Продукт поставляется в виде двух компонентов в 2 отдельных контейнерах. Всегда смешивайте весь блок в заданных пропорциях. Не смешивайте больше материала, чем можно использовать. По истечении срока годности уже смешанный материал будет считаться непригодным для использования.

- Смешайте основу (Комп. А) чистым механическим миксером.
- Затем добавьте весь состав отвердителя (Комп. Б) и тщательно перемешайте..

Избегайте слишком интенсивного перемешивания, так как это приведет к вовлечению воздуха и дополнительному пенообразованию. Это может привести к плохим результатам применения.

Если необходим разбавитель, добавляйте его только после смешивания двух компонентов. Независимо от температуры основания рекомендуемая минимальная температура смешанной краски составляет 15 °С. При более низких температурах может потребоваться разбавитель для достижения необходимой вязкости нанесения, что может снизить сопротивление текучести и привести к более позднему отверждению. Температура основания должна быть не менее чем на 10°C и не менее чем на 3°C выше точки росы воздуха. При нанесении краски в помещении обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и высыхания. Соблюдайте местные правила. Свяжитесь с «СМТ GROUP» для получения специальной рекомендации.

Способы использования

Значения для воздушного распыления

Давление в голове	3-5 бар.
Размер наконечника	1,2-1,5 мм.
Угол распыления	40-80 градусов
Количество разбавителя	5-10%.

Кисть/Валик

Рекомендуется для черенкования и применения на небольших площадях. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы нанести указанную толщину пленки.

Тоньше

Если требуется разбавление, его следует добавлять после смешивания двух компонентов. Рекомендуемый уровень разбавления зависит от толщины и условий. В некоторых случаях превышайте указанный уровень разбавителя может потребоваться. Однако, как правило, избегайте чрезмерного разбавления, поскольку это приведет к сопротивлению растеканию и последующему высыханию.

ООО «СМТ GROUP»

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.knarrpaints.com



Knarr Knaroad F1

Страница технической информации



Во время сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. Следующее в таблице указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендуемой толщиной.
- Толщину следует наносить с учетом количества наносимых слоев.

Сухой на ощупь	10 минут
Пылезащитная сушка	15 минут
Ожидание между этажами	15 минут
Полное высыхание	15-20 минут

Информация, показанная выше, была определена в соответствии с правилами. Время сушить фильм толщина, вентиляция, существующая на поверхности система окраски, покрасочные операции, механические может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от его стабильности и количества добавленного разбавителя.

Условия хранения

Сухой, прохладный, хорошо вентилируемый, высокотемпературный и без искр, с учетом условий окрасочной зоны. Его следует хранить открытым на складах, которые маловероятны. Хорошо перед использованием следует перемешать. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Срок годности (при 23°C) – 36 месяца.

Изображение упаковки

Выпускается в железных емкостях по 20 кг.

Оператор реализации

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Специалист по нанесению или оператор должен иметь опыт и знания продукта. Соответствующее лицо должно смешать и нанести краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и полевых испытаний. В случаях применения, не контролируемых компанией, ответственность за качество краски несет только компания. Он не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и приложений.

Правила техники безопасности и охраны здоровья

ООО "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.knarrpaints.com



Knarr Knaroad F1

Страница технической информации



Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искрения. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. В случае контакта с кожей во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

Примечание: ООО "СМТ Group" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.knarrpaints.com

