

Knarr Knaroad F1

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Akril qətran əsaslı, soyuq tətbiq olunan, yüksək örtücülüyə malik, zaman keçdikcə rəngini dəyişməyən, çəkildiyi səthlərə yaxşı yapışan, sürtünməyə və sürtünməyə davamlı, uzun ömürlü, 1 komponentli akrilik yol nişanlama boyasıdır. Yüksək UV müqavimətinə sahibdir.

İstifadə olunacaq səthlər

Knarr Knaroad F1 Hər növ şəhərdaxili avtomobil yolları, piyada keçidləri, hava limanları və s. sahələrdə, asfalt və beton səthlərdə, xüsusilə piyada keçidlərində, çox sıx hərəkət və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin vacib olduğu piyada dövriyyəsində yüksək davamlılıq təmin edir. Tətbiq edildikdən sonra tez quruması ilə piyada və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə şərait yaradır.

Fiziki xassələri

Rəng		Beyaz, sarı, qırmızı
Qatı maddə miqdarı	ASTM D2697-03	80%±2 (by volume)
Sıxlığı (gr/sm ³)	ASTM D1475-13	1.30±0.02
Özlülüyü (25°C) KU	ASTM D562-10	105±5
Parıldama nöqtəsi	ISO 3679	21°C±2
Parlaqlıq (GU 60°C)	ASTM D523-14	Mat (0-20)
İncəltici		5-10 % Rapid Tiner ilə incəldilməlidir

Səthin hazırlanması

Tətbiq olunan səth hər cür kir, yağ, toz və boş təbəqələrdən təmizlənərək lazımi səth korreksiyası işləri aparılmalıdır. Ən yaxşı nəticələr asfalt səthlərdə əldə edilir, vakuum beton səthlərdə yapışma az olacağı üçün tətbiqi tövsiyə edilmir.

İstifadə üsulları

Rulo	Uyğundur. Bəirlənən qalınlıqda tətbiqetməyə diqqət edilməlidir.
Fırça	Kəstirmələr və kiçik sahələrdə tətbiq üçün məsləhət görülür. Bəirlənən qalınlıqda tətbiqetməyə diqqət edilməlidir.
Spray	5-8% rapid tiner ilə incəldilərək tətbiq olunmalıdır.

Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

"CMT Group" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 502 45 50

Faks: (+994 12) 502 45 51

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.knarrpaints.com



Knarr Knaroad F1

Texniki Məlumat Səhifəsi



Toxunma quruma	10 dəqiqə
Toz tutmama quruması	15 dəqiqə
Qatlar arasında gözləmə	15 dəqiqə
Tam quruması	15-20 dəqiqə

Yuxarıda göstərilmiş məlumatlar qaydalara əməl olunmaqla müəyyən olunmuşdur. Quruma vaxtı film qalınlığına, havalandırmaya, səthdə var olan boya sisteminə, boyanın keçirdiyi əməliyyatlara, mexaniki dayanıqlılığına və qatılmış tiner miqdarına bağlı olaraq arta və ya azala bilər.

Saxlama şərtləri

Boya ərazi şəraiti diqqətə alınaraq quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Qablar sıx bağlanmalıdır. Rəf ömrü (23°C-də) 24 aydır.

Qablaşdırılma şəkli

20 KQ-lıq dəmir qablarda istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırılmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətlərindən yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduqunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

Qeyd: "CMT Group" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

"CMT Group" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 502 45 50
Faks: (+994 12) 502 45 51
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.knarrpaints.com

