

Knarr Glass Road

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Knarr Glass Road metil metakril əsaslı, iki komponentli, ultrabənövşəyi şüalara, kimyəvi və fiziki təsirlərə qarşı dayanıqlı soyuq tətbiq edilən yol cizgi boyasıdır. Tərkibindəki şüşə pulcuqlar sayəsində işıq əks etdirərək qaranlıqda da görünə bilər.

İstifadə olunacaq səthlər və xüsusiyyətləri

Knarr Glass Road hər növ şəhərdaxili avtomobil yolları, piyada keçidləri, hava limanları və s. sahələrdə, asfalt və beton səthlərdə, xüsusilə piyada keçidlərində, çox sıx hərəkət və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin vacib olduğu piyada dövriyyəsində yol cizgi boyası və nişanlama məqsədi ilə istifadə edilə bilər. Tətbiq edildikdən sonra tez quruması ilə piyada və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə şərait yaradır. Zamanla içərisindəki şüşə pulcuqlar səthə çıxdığı üçün qaranlıqda görünə bilmə xüsusiyyətini itirmir.

Fiziki xassələri

Rəng		Ağ, sarı, qırmızı
Qatı maddə miqdarı	ASTM D2697-03	93%±2 (by volume)
Sıxlığı (gr/sm ³)	ASTM D1475-13	2±0.02
Özlülüyü (25°C) KU	ASTM D562-10	160±5
Parlaqlıq (GU 60°C)	ASTM D523-14	Parlaq
İncəltici		İncəldilmir

Səthin hazırlanması

Tətbiq olunan səth hər cür kir, yağ, toz və boş təbəqələrdən təmizlənərək lazımı səth korreksiyası işləri aparılmalıdır. Tətbiq ediləcək sahə yaxşı havalandırılmalı, quru, təmiz və sağlam olmalıdır. Knarr Glass Road qalıblar yerləşdirildikdən sonra Comp A mikser ilə ən az 3 dəqiqə yaxşı qarışdırılmalı, sonra 2% nisbətində (500qr) toz şəklində olan Comp B ilə qarışdırma davam etdirilməlidir. Qarışdırma sonrası gözlənilmədən məhsulu qalıba tökərək tətbiqə başlanmalıdır. Potlife müddəti 7 dəqiqə olduğu üçün istifadə ediləcək qədər Comp A və Comp B qarışdırılmalıdır. Boya qurumadan üzərinə şüşə pulcuq tökülür. Çox isti havalarda günəş altında tətbiq məsləhət görülmür. Akşam saatları və ya səhər istifadə edilməlidir.

Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır

"CMT Group" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 502 45 50

Faks: (+994 12) 502 45 51

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.knarrpaints.com



Temperatur (°C)	Sərtləşdirici istifadə miqdarı (% gr.)	İstifadə müddəti (Potlife)	Quruma müddəti (Dəqiqə)
+10	3%	14	45-60
+20	2%	10	30-45
+30	0.5%	12	30-45
+40	0.2%	11	28-43

Yuxarıda göstərilmiş məlumatlar qaydalara əməl olunmaqla müəyyən olunmuşdur. Quruma vaxtı film qalınlığına, havalandırmaya, səthdə var olan boya sisteminə, boyanın keçirdiyi əməliyyatlara görə arta və ya azala bilər.

Saxlama şərtləri

Boya ərazi şəraiti diqqətə alınaraq quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, yüksək temperatur və qılgımcı çıxma ehtimalı olmayan depolarda qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Qablar sıx bağlanmalıdır. Rəf ömrü (23°C-də) 24 aydır.

Qablaşdırılma şəkl

25 KQ-lıq dəmir qablarda Comp A, 500GR-lıq dəmir qablarda Comp B olaraq istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətlərindən yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgımcı çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduqunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

Qeyd: "CMT Group" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

"CMT Group" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 502 45 50

Faks: (+994 12) 502 45 51

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.knarrpaints.com