

Knarr Glass Road

Страница технической информации



Презентация продукта

Knarr Glass Road — двухкомпонентная дорожная краска холодного нанесения на основе метилметакрилата. Обладает устойчивостью к химическим и физическим воздействиям и ультрафиолету. В продукте присутствуют стеклянные хлопья, поэтому продукт также отражает свет, что делает поверхность видимой в темноте.

Используемые поверхности и свойства

Knarr Glass Road покрывает все типы городских дорог, пешеходные переходы, аэропорты и т. д. поля, асфальт и бетонные покрытия, особенно пешеходные переходы, где очень интенсивное движение и важна безопасность движения, может использоваться с целью разметки и дорожной разметки. разметка в пешеходном движении. После нанесения, благодаря быстрому высыханию, создает условия для движения пешеходов и транспортных средств. Со временем стеклянные чешуйки внутри выходят на поверхность, поэтому оно не теряет своей видимости в темноте.

Физические свойства

Цвет		Белый, желтый, красный
Солидный контент	ASTM D2697-03	93%±2 (по объему)
Плотность (гр/см ³)	ASTM D1475-13	2±0,02
Вязкость (25°C) КУ	ASTM D562-10	160±5
Яркость (GU 60°C)	ASTM D523-14	Яркий
тоньше		Он не истончен

Подготовка поверхности

Наносимую поверхность очищают от всех видов грязи, масла, пыли и отслоившихся слоев и проводят необходимые работы по корректировке поверхности. Место нанесения должно быть хорошо проветриваемым, сухим, чистым и здоровым. После размещения в формах Knarr Glass Road Comp A следует хорошо перемешать миксером в течение не менее 3 минут, затем продолжить смешивание с 2% (500 г) порошка Comp B. После смешивания следует начать нанесение с заливки продукта в формы. форму без ожидания. Жизнеспособность составляет 7 минут, поэтому компоненты А и В необходимо смешивать в зависимости от использования. Прежде чем краска высохнет, на поверхность насыпают стеклянные хлопья. В жаркую погоду под солнцем применение не рекомендуется. Его следует использовать вечером или ранним утром.

Во время сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий и толщины нанесенного слоя. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендуемой толщиной.

ООО "CMT Group"

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан
Тел.: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
E-mail: office@cmt.com.az
Сайт: www.knarrpaints.com



Температура (°C)	Количество отвердителя used (% gr.)	(Potlife)	Время высыхания (минуты)
+10	3%	14	45-60
+20	2%	10	30-45
+30	0.5%	12	30-45
+40	0.2%	11	28-43

Информация, показанная выше, была определена в соответствии с правилами. Время высыхания может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности и операций, которым подвергается краска

Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо вентилируемых, закрытых складах с высокой температурой и отсутствием возможности образования искр с учетом местных условий. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Срок годности (при 23°C) – 24 месяца.

Оператор реализации

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должны быть опытными и хорошо осведомленными о продукте. Указанное лицо должно смешать и нанести краску в соответствии со спецификацией. Работники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены защитными средствами.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в результате лабораторных испытаний и полевых испытаний. В случаях применения, находящихся вне контроля компании, компания несет полную ответственность за качество краски. Он не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и применения

Правила техники безопасности и охраны здоровья

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности возникновения высоких температур и искр. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу

Примечание: ООО “CMT Group” оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО “CMT Group”

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан
Тел.: (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
E-mail: office@cmt.com.az
Сайт: www.knarrpaints.com