

# Вспучивающийся 60/120WBE

Страница технической информации



## Презентация продукта

Knarr Intumescent 60/120 WBE — экономичная огнезащитная краска на водной основе.

## Используемые поверхности

Может использоваться на стальных конструкциях и металлических поверхностях, требующих огнестойкости по стандарту C4 (ISO 12944-2).

## Толщина пленки и теоретическая площадь диффузии

	По меньшей мере	Большинство
Толщина сухой пленки (мкм)	200	720
Толщина влажной пленки (мкм)	300	1000
Теоретическая площадь укрывания (м <sup>2</sup> /л)	2,5	0,7

## Физические свойства

### Цвет

#### Солидный контент

Плотность (гр/см<sup>3</sup>)

АСТМ Д2697-03	Белый, Серый
АСТМ Д1475-13	50%±3 (по объему)
	1,39±0,02

## Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от грязи. Поверхность должна быть оценена в соответствии со стандартом ISO 8501 и подготовлена соответствующим образом.

- **Окрашенная поверхность**—Поверхность должна быть сухой и чистой. Старая краска должна соответствовать стандарту ISO 12944.

## Способы

### использования

Не распыляйте Щетка

Можно использовать безвоздушный или обычный пистолет. Рекомендуется для стрижки и обработки небольших площадей. Следует обратить внимание на толщину наносимой пленки.

## Информация по применению с помощью гидравлического пистолета

Кончик

0,43–0,58 мм (0,017–0,023 дюйма) 15 МПа/2100

Давление

фунтов на квадратный дюйм

## Во время сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).

- Краску следует наносить рекомендуемой толщиной.

- Толщину следует наносить с учетом количества наносимых слоев.

Температура воздуха	10°C	23°C	40°C
Верхняя сушка	8 часов	4 часа	2 часа
Жесткая сушка	24 часа	16 часов	6 часов

## ООО "СМТ Group"

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан

Тел.: (+994 12) 502 45 50

Факс: (+994 12) 502 45 51

E-mail: office@cmt.com.az

Сайт: www.knarrpaints.com



# Вспучивающийся 60/120WBE

Страница технической информации



Нанесение второго слоя, как минимум

24 часа

16 часов

6 часов  
в

Информация, показанная выше, была определена в соответствии с правилами. Время высыхания может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности, режима работы краски, механической устойчивости и количества добавленного разбавителя.

## Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо вентилируемых, закрытых складах с высокой температурой и отсутствием возможности образования искр с учетом местных условий. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Срок годности (при 23°C) – 24 месяца.

## Изображение упаковки

Выпускается в пластиковой упаковке по 15 LT.

## Оператор реализации

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Специалист по нанесению или оператор должен иметь опыт и знания продукта. Соответствующее лицо должно смешать и нанести краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

## Цвет продукта

Цвет продукта от партии к партии может незначительно отличаться. Эти типы продуктов могут обесцвечиваться и мелеть в зависимости от атмосферных условий и солнечного света.

## Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в результате лабораторных испытаний и полевых испытаний. В случаях применения, находящихся вне контроля компании, компания несет полную ответственность за качество краски. Он не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и применения.

## Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности возникновения высоких температур и искр. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

---

**Примечание:** ООО «СМТ Групп» оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

---

## ООО «СМТ Group»

Адрес: Бадамдарское шоссе 27, Баку, Азербайджан

Тел.: (+994 12) 502 45 50

Факс: (+994 12) 502 45 51

E-mail: office@cmt.com.az

Сайт: www.knarrpaints.com

